

Kebony Character

Kebony Character rekke

36 x 73 mm

Produktbeskrivelse

Kebony Character er produsert fra FSC™ sertifisert furu, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.


Kebony Character produkter inneholder kvister og ubehandlet kjerneved. Andelen kjerneved vil variere fra bord til bord.



Kvalitet og utseende ved levering

| | |
|--------------------|--|
| Profil | Rekke |
| Dimensjon | 36 x 73 mm * |
| Standard lengde(r) | 4,2 m. Kontakt din Kebony-representant eller Kebony-forhandler for tilgjengelighet og mulige alternative lengder. |
| Kvist/kvaelommer | Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist |
| Kuving | Ingen begrensning |
| Kantkrok | Maks 12 mm / 2 m |
| Fuktighet | 8-14 % |
| Sprekk | Ikke sammenhengende og ikke gjennomgående |
| Vankant | Maks 1/3 av bredden og tykkelsen |
| MERK | Dette produktet er ikke sortert for bruk i synlige applikasjoner og kan ha har strømerker på en side. Rester av polymer kan forekomme. |

* På grunn av Kebony prosessen kan dimensjon avvike med inntil +/-5%. Større avvik må aksepteres inntil 10 cm fra endene.



Kebony teknologien gir en dyp og fylldig brunfarge - med naturlige fargevariasjoner og enkelte mørkere felt som et resultat av prosessen. Ved eksponering for sol og regn utvikles en naturlig sølvgrå patina med overfalletsprekker og riss. Dette er en naturlig utvikling og vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

Kebony teknologien endrer permanent den ikke-holdbare yteveden, mens ubehandlet, naturlig holdbar, kjerneved vil være synlig på endeflatene.

Tekniske data (gjennomsnittsverdier)

| | Kebony | Ubehandlet | Enhet |
|---|--------|------------|-----------------------|
| Densitet (12 % mc) | 570 | 490 | Kg/m ³ |
| Hardhet (EN 1534) | 2-3 | 2 | Brinell |
| Maks svelling (Tørr til våt, tangentiell retning) | 6 | 8 | % |
| Råtebestandighet (EN 350) | 1-2*** | 5 | Holdbarhetsklasse 1-5 |
| Bruksklasse (EN 335) | 3* | 1** | |

* Egner seg for bruk utendørs over bakken

** Egner seg ikke utendørs

*** Yteved (Kjerneved av furu har holdbarhetsklasse 3)

Dokumenter / Sertifikater / Samsvar

Miljømerket 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org

Samsvarer med EUs tømmerforordning (EUTR)



The mark of responsible forestry
FSC™ C074349



Miljø

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

Forbehold

Kebony produkter vil endre utseende når de settes for regn og sol. Fargeendringer og overfalletsprekker er en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.

Kebony Character produkter bør ikke høvles eller splittes, da dette vil eksponere ubehandlet kjerneved. Ved lengdekapping må eksponert kjerneved behandles med egnet trebeskyttelsesmiddel.

Kebony arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Informasjon gitt i dette databladet kan endres uten varsel.